

BOSTIK PU 1 K / БОСТИК ПУ 1 К

Однокомпонентный полиуретановый клей для паркета.
Наносится шпателем, влагостойкий.

Область применения

Клей позволяет прямое приклеивание паркета любого вида:

- массивной доски большой длины;
- наборного паркета;
- необработанной древесины;
- торцевой древесины;
- древесины с повышенной плотностью;
- на ровную стяжку, старую керамическую плитку, металлическую поверхность и т.д.;
- Укладка на клею паркета плавающим способом, ламината, лаг;
- Укладка палубная, диагональными рядами, в цепную перевязку;
- Приклеивание валика ступени, деревянных ступеней и подступенков к бетону, металлу или камню.
- Приклеивание порогов, плинтусов и багетов.
- Склеивание столярных изделий.



Преимущества

- Готовый к использованию
- Многофункциональный: приклеивает на впитывающие и невпитывающие основания
- Для всех видов паркета (необработанного и лакированного*) из любых пород дерева.
- Не содержит воды и растворителей.
- Легко наносится даже при низкой температуре.
- Длительное время в открытом состоянии
- Нет времени гуммирования.
- Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
- Обладает звукоизолирующими свойствами
- Подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом
- Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
- Стойкость к воздействию атмосферы и ультрафиолета.
- Уникальная практичная упаковка PU PACK.
- Морозостойкий до -20°C

* При приклеивании лакированного заводским способом паркета на невпитывающие основания, используйте двухкомпонентный полиуретановый клей PU 2K.

Технические характеристики

Основа	полиуретан
Плотность	приблизительно 1,54±0,05 г/см3 при +23°C
Твёрдость по Шору	Около 45
Внешний вид	Жидкая клей-паста, тиксотропный
Цвет	дуб
Точка возгорания	негорючий
Открытое время*	Около 1 – 2 часов*
Начальное схватывание	1 час
Окончательное схватывание	Около 48 часов
Шлифовка и лакировка паркета	Через 4 - 7 дней
Ввод в эксплуатацию	Жилые помещения 24 часов Интенсивное движение около 48 часов
Температура нанесения	От +5°C до +35°C

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха и пористости материалов.

Инструкция по применению

Типы оснований для укладки и подготовка поверхностей:

ровная стяжка без затирки, цементная стяжка, ангидритная стяжка*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; фанера*, ДВП* и ДСП*, металл.

** наносить непосредственно на основание без грунтовки.*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть обработаны выравнивающими смесями ROXOL.

Нанесение клея

Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основу, равномерно распределить зубчатым шпателем Pajarito №69.

При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающими воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета. Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Жилые помещения - через 24 ч, Интенсивное движение - через 48 ч.

Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется начинать через 4-7 дней после укладки паркета. Шлифовка производится только по завершению малярных работ.

Примечания

- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Обезжиривать ацетоном паркет из жирной древесины (например: тиковая древесина).
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Шлифовка производится только после малярных работ.
- Свежие пятна и инструменты очищать Уайт-спиритом, ацетоном или растворителем.
- Следы засохшего клея удаляются механически.
- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.

Расход

800 – 900 г/м²

Техника безопасности

- содержит изоцианаты;
- избегать попадания в глаза и на кожу.
- не есть и не пить во время использования

Упаковка

3 алюминиевых пакета по 7кг. в ведре 21 кг.
1 алюминиевый пакет 7кг. в ведре 7 кг.

Хранение

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Морозостойкий до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.