

BOSTIK PU 2 K / БОСТИК ПУ 2 К

Двухкомпонентный полиуретановый клей для всех видов паркета и всех основ. Для наружных и внутренних работ.

Область применения

Клей подходит для укладки всех видов паркета на впитывающие или невпитывающие основания:

- любые разновидности древесины (вкл. бук, граб, береза, бамбук и т.д.);
- паркет любой толщины и длины;
- необработанный или покрытый лаком паркет;
- мозаичный паркет;
- паркетная доска;
- древесина с повышенной плотностью;
- торцевая древесина и проч.



Преимущества

- Прекрасная адгезия на все виды оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка;
- Высокая влагостойкость (приклеивание тиковой древесины во влажных помещениях или укладка снаружи помещений);
- Теплостойкость: до +120°C;
- Наносится без гуммирования;
- Не содержит воды (не деформирует древесину);
- Легко наносится шпателем;
- Подходит для полов с подогревом;
- Рекомендован большинством изготовителей паркета;
- Морозостойкий до -20°C.

Технические характеристики

Основа	полиуретан
Плотность	приблизительно 1,58±0,02 г/см ³ при +23°C
Вязкость	65000 мПа.с +15%
Внешний вид	Жидкая клей-паста
Цвет	Янтарно-жёлтый
Точка возгорания	Смола: +25°C Отвердитель: свыше +100°C
Открытое время*	Около 1 часа при +20°C
Рабочее время	40 – 45 мин при +20°C 25 – 30 мин при +30°C
Схватывание	Около 48 часов
Шлифовка и лакировка паркета	Минимум через 72 часа
Ввод в эксплуатацию	Жилые помещения 24 часов Интенсивное движение около 48 часов
Температура нанесения	От +10°C до +30°C

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха и пористости материалов и количества клея.

Инструкция по применению**Типы оснований для укладки и подготовка поверхностей:**

бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, на обработанные выравнивающими смесями старую керамическую плитку и паркет, фанеру*, ДСП*.

** Не требуется нанесение грунтовки.*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки < 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть обработаны выравнивающими смесями ROXOL.

Нанесение клея

Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 200-300 об/мин) до получения однородной смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите смесь с помощью зубчатого шпателя Pajarito № 69 на поверхность основы из расчета 800-900 г/м².

ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ: ОТСУТСТВУЕТ.

Необходимо установить груз на деформированные паркетные планки до полного высыхания клея. Время схватывания и отверждения зависит от температуры и количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет). Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени. Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

Примечания

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.
- Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования.
- Клей густеет при охлаждении, реакция значительно замедляется или останавливается при низкой температуре.
- Не укладывать более одного поддона на другой.

Расход

800 – 900 г/м²

Техника безопасности

- Возможно появление дерматоза у лиц с чувствительной кожей: рекомендуется использование перчаток.
- В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды.

Упаковка

Ведро 6 кг.

Хранение

24 месяца в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Морозостойкий до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.