

Eurobond 778

Клей усиленный для всех типов плитки,
керамогранита и натурального камня

Свойства:

- прочное сцепление с основанием
- устойчивый к сползанию
- увеличенное время корректировки
- эластичный
- морозостойкий
- влагостойкий

Назначение:

- для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня
- для полов с подогревом,
- для внутренних и наружных работ

Технические характеристики:

Основа: цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор

Цвет: серый

Консистенция: порошок

Количество воды для замешивания: 0,24 – 0,26 л на 1 кг клея
6 – 6,5 л на 25 кг клея

Расход: Шпатель ТВК (зуб мм) C1 (4мм) ~ 2,0 кг/м²,*
C2 (6мм) ~ 2,7 кг/м²,*
C3 (8мм) ~ 3,2 кг/м²,*
C4 (10мм) ~ 4,2 кг/м²,*

Время для применения: ~ 90 минут*

Открытое время: ~ 20 минут с момента нанесения

Время корректировки: ~ 20 минут с момента укладки

Условия проведения работ: t°+ 5 +30°C и относительная влажность воздуха ≤ 80%*

Способ нанесения: зубчатый шпатель

Допустимый срок хранения: не менее 12 месяцев со дня изготовления

Условия хранения: в оригинальной упаковке, в условиях, не допускающих увлажнения; вскрытые мешки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки

Морозоустойчивый: да

Санитарно-эпидемиологическое заключение по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдавливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а так же слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям **СНиП 3.04.01-87**.

Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить и выровнять. Выравнивание поверхности можно произвести с помощью клея Eurobond 778 или штукатурной смеси, также для выравнивания полов допускается применение ремонтных и нивелирующих масс Форбо. Возраст штукатурок и стяжек на цементом связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность ≤ 4 % весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность ≤ 1,5 %, ангидридные стяжки ≤ 0,5 %.

Остаточная влажность для полов с подогревом: на цементном вяжущем ≤ 3,6 % весовых, гипсовых ≤ 1,3 % весовых, ангидридных ≤ 0,3 % весовых.

В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм.

Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку Форбо 050 Euoprimer Mix.

Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать Универсальной грунтовкой Форбо 044 Euoprimer Multi.

Учитывайте технические инструкции и описания для вспомогательных материалов.

Запуск отапливаемых полов - не ранее 28 суток с момента укладки.

Технология применения:	<ul style="list-style-type: none"> Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 778 с 6 – 6,5 л (1 кг клея / 0,24 – 0,26 л) чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков. После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. С момента замешивания. Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирают в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности. Не замачивать плитку перед приклеиванием. Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 20 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 20 мин. с момента укладки. В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания. При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки kleem при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов. При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на обратную сторону плитки гладким. Смачивание плитки kleem должно составлять 100%, расход kleя при этом увеличивается прибл. на 0,5 кг/м². Не допускается укладка плитки встык. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. При укладке плитки весом до 400 г/100 см² высокая фиксирующая способность kleя позволяет вести укладку методом «сверху вниз». Затирку швов, в зависимости от толщины kleевого слоя, следует производить не ранее: <ul style="list-style-type: none"> ✓ C1, C2 (4 – 6 мм) - 24 часа ✓ C4, C5 (8 – 10 мм) - 48 часов ✓ Свыше 10 мм - 72 часа.
Для особого внимания:	<p>Содержит опасные вещества. Запрашивайте паспорт безопасности.</p> <p>Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных.</p> <p>Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.</p> <p>Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет совместимости.</p> <p>В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны применения, о которых должен знать конечный потребитель.</p>
Упаковка:	Бумажный мешок 25 кг нетто, на поддоне 42 шт.
Примечание:	<p>Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.</p> <p>С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!</p>

По состоянию на 11 августа 2009г.

Официальный партнёр компании Forbo - Компания «Донстройтрейд»

Россия, 344018, г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуринский, 210. Тел./факс: (863)291-33-90.

Сайт: www.floormaster.ru , E-Mail: postmaster@floormaster.ru