

aquafloor® DUO

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ПРИКЛЕЙКИ ПВХ-ПЛИТКИ,
LVT, SPC, WPC, MVF, RIGID VINYL,
КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРИМЕНИМ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



НЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ
И ВОДЫ



ПОЛНАЯ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПОСЛЕ
ОТВЕРЖДЕНИЯ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

10 кг 4 в 1



ШПАТЕЛЬ В ПОДАРОК



Технические характеристики:

Соотношение смеси по массе	A/B = 3/1
Цвет	светло-бежевый
Плотность смеси	1,5 г/см³
Вязкость компонента А, Anton Paar 0,3 с-1, 25°C, PP d25, Па-с	< 200
13,5 с-1, 25°C, PP d25, Па-с	> 55
Время для нанесения клея на основание после смешивания компонентов клея, при +23 °С	> 50 мин
Время для укладки напольного покрытия смешивания компонентов клея, при +23 °С	> 120 мин
Время полного отверждения, при +23 °С	> 24 часа
Рекомендуемая рабочая t нанесения клея	от +15 до +30 °С*
Рекомендуемая влажность основания	бетон: > 4%
t эксплуатации клевого шва	от -50 до +70 °С
Относительное удлинение отвержденного клевого шва	до 50%

* время для нанесения клея, для укладки напольного покрытия и полного отверждения зависят от рабочей температуры: повышение температуры выше +23°C способствует сокращению времени для нанесения, укладки и полного отверждения и, наоборот, понижение температуры приводит к увеличению этого времени.

Применение: клей применяется для приклеивания напольных покрытий на бетонные, гипсовые и ангидритные стяжки, любые деревянные основания (фанера, дсп, дсп, осб), металлические и другие. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, балконах, открытых террасах, бассейнах.

Расход: 500-600 г/м² в зависимости от типа шпателя и основания. Расход клея можно уменьшить, если впитывающее основание предварительно загрунтовать праймером Aquafloor PRIME.

Способ нанесения: зубчатым шпателем А2 или В1.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой и однородной. Очистить поверхность от пыли, грязи, остатков краски, цементного молочка, масляных загрязнений и отслаивающихся частиц. Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем использовать грунт-праймер Aquafloor PRIME. Отключить систему теплого пола как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы производить не ранее 72 часов после укладки покрытия.



aquafloor®
пол без компромиссов

ВАЖНО! Главной особенностью клея Aquafloor DOU является фасовка компонентов А и В в трех равных пропорциях. В зависимости от этапа монтажа и площади помещения вы можете самостоятельно выбрать нужный вам объем клея для работы, смешав одну, две или все три части компонента А с необходимым количеством компонента В (используя мерные риски на бутылке компонента В). Таким образом вы всегда имеете возможность продлить время работы с одной банкой в три раза.

Нанесение: • Вылить в банку с одной, двумя или тремя частями компонента А необходимый объем содержимого бутылки с компонентом В и тщательно перемешать до однородного состояния. Нарушение дозировки компонентов А/В = 9/1 по массе может привести к некачественной работе клея. Для верной дозировки компонента В используйте мерные риски, нанесенные на бутылку. • Перемешивание рекомендуем вести с помощью дрели со спиралевидной насадкой (минимум 2 минуты). Убедиться что масса однородна по цвету. • Нанести клей на основание и разровнять зубчатым шпателем, равномерно распределить его по поверхности, в течение 50 минут после смешивания компонентов клея. • Уложить напольное покрытие на невысохший клей в течение 120 минут после смешивания компонентов клея. • Прижать и прокатать от центра к краям напольное покрытие для его смячивания клеем и удаления воздушных пузырей. Повторить прокатку через 30 минут. • Выждать 24 часа.

Меры предосторожности: при работе с клеем следует соблюдать осторожность: беречь глаза и кожу — использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Очистка инструментов: использовать сухую тряпку и ацетон сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален механически или с помощью очистителя Aquafloor CLEAN.

Упаковка: А — 3 саше по 3 кг; В — бутылка 1 кг с нанесенными на неё мерными делениями.

Срок хранения: 18 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 до +30 °С.

Транспортировка: допускается при отрицательных температурах до -40°C. После замораживания клей необходимо размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Произведено по заказу ООО «Гермес».

Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, офис 805.

www.aqua-floor.com
t.me/aquafloor
тел.: 8 (495) 981 49 62



4 673765 717313