

aquafloor® ONE

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛАНОВЫЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ПРИКЛЕЙКИ ПВХ-ПЛИТКИ,
КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ,
LVT, SPC, WPC, MVF И RIGID VINYL.
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.



МОРОЗОУСТОЙЧИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРИМЕНИМ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



НЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ
И ВОДЫ



ПОЛНАЯ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПОСЛЕ
ОТВЕРЖДЕНИЯ



ПРИГОДЕН
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ (СТЕНЫ)



СНИЖАЕТ УДАРНЫЙ
ШУМ



5 кг



ОДНО
САШЕ



ШПАТЕЛЬ
В ПОДАРОК

Технические характеристики:

Цвет	светло-голубой
Внешний вид	однородная тиксотропная паста
Основа	МС-полимер
Плотность	1,65 г/см³
Время для укладки, при +21 °C/75% влажности *	30–40 минут
Рекомендованная рабочая температура	от +15 °C до +25 °C
Полное отверждение	72 часа
Температура эксплуатации клеявого шва	от -40 °C до +80 °C

* Внимание! При температуре воздуха +20 °C и влажности 75% время в открытом состоянии составляет 30–40 минут. Более высокая температура и влажность воздуха сокращают, а низкая температура и влажность удлиняют время в открытом состоянии (укладки), схватывания и высыхания.

Применение: для приклеивания напольных покрытий на бетонные, гипсовые и ангидритные стяжки, любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB), металлические и другие. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, балконах, открытых террасах, бассейнах.

Расход: 500–600 г/м² в зависимости от основания.

Способ нанесения: зубчатым шпателем А2.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений путем шлифования и промывкой растворителями. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15 °C. Уровень остаточной влажности основания не должен превышать 4%. Основание не должно быть подвержено риску капиллярного подъема влаги.

При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий. Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем использовать грунт-праймер Aquafloor PRIME.

Нанесение: Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Клей отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха. Повышение температуры и влажности приводит к ускорению процесса отверждения. Оптимальная температура для работы — от +15 °C до +25 °C, влажность воздуха ниже 75%. Нанести клей зубчатым шпателем и ровным слоем на участок основания (стену или пол), на который можно уложить покрытие за 30–40 минут. Элементы покрытия уложить на «сырой» клеевой слой и прижать его к основанию путем прикатывания или пригладивания. Убедиться, что клей «смочил» нижнюю поверхность покрытия полностью. Окончательное отверждение происходит через 48–72 ч.

Меры предосторожности: При работе с клеем следует соблюдать осторожность: беречь глаза и кожу — использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Важно! В случае возникновения нестандартных ситуаций с применением клея обратиться в нашу техническую службу.

Очистка инструментов: используйте сухую тряпку и ацетон сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален механически или с помощью очистителя Aquafloor CLEAN.

Упаковка: ведро 5 кг (1 саше).

Срок хранения: 18 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 до +25 °C.

Транспортировка: допускается при отрицательных температурах до -40 °C. После замораживания клей необходимо размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

Произведено по заказу ООО «Гермес».

Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, офис 805.



aquafloor®
пол без компромиссов

www.aqua-floor.com

t.me/aquafloor

тел.: 8 (495) 981 49 62



4 673765 717306